



LEYCO[®]-DICHT 2

HOCHELASTISCHE FASERARMIERTE ALLWETTER- DICHTUNGSMASSE



- geeignet für Risse und Löcher im gesamten Baubereich
- dichtet und schützt in einem Arbeitsgang vor Regen, Frost und UV-Einwirkung
- ohne Primer anwendbar, atmungsaktiv
- rutscht auch in dicker Schichtstärke nicht an senkrechten Flächen ab
- enthält weder Bitumen, Teer noch Asbest
- ist hochelastisch
- einfach in der Handhabung
- lufttrocknend

LEYCO®-DICHT 2 haftet auf allen Untergründen im gesamten Baubereich z.B.: Dachpappe, Schweißbahnen, Bitumen, Faserzement, Aluminium, Zink, Blei, Kupfer, Blech, Dachsteinen, Dachziegel, Schindeln, Schiefer, Holz, Beton, Glas, Fliesen, Marmor, Polycarbonat, Acrylglas, Teichfolie.

LEYCO®-DICHT 2 eignet sich hervorragend zum Abdichten von Flachdächern, Dachfenstern, Kaminanschlüssen, Schornsteinköpfen, Lichtkuppeln sowie für Anschlußfugen von Bad, Terrassen und für das Mauerwerk unter den Fliesen.

LEYCO®-DICHT 2 bettet lose Schindeln, Dachpfannen mühelos ein und befestigt sie dauerhaft.

LEYCO®-DICHT 2 kann neben Abdichtungen im allgemeinen Baubereich ebenfalls im KFZ-Bereich als Schweller- und Spoilerschutz, als Antidröhnmasse und Unterbodenschutz angewandt werden oder auch zur Abdichtung von Nähten und Fugen im Kofferraum.



LEYCO®-DICHT 2

Produkt-Nr. 20.034

HOCHELASTISCHE FASERARMIERTE ALLWETTER-DICHTUNGSMASSE

VORTEILE

- Für Risse und Löcher im gesamten Baubereich
- Ist einfach in der Handhabung, ohne Primer anwendbar, atmungsaktiv
- Schert auch vom feuchten Untergrund nicht ab
- Dichtet und schützt sofort in einem Arbeitsgang vor Regen, Frost und UV-Einwirkung
- Enthält weder Bitumen, Teer noch Asbest
- Ist hochelastisch, wodurch Baubewegungen bis zu 5 mm ohne Materialrisse ausgeglichen werden
- Risse und Löcher bis zu 5 mm können durch einfaches Auftragen von LEYCO®-DICHT 2 dauerhaft abgedichtet werden
- Durch spezielles Thixotropierungssystem rutscht LEYCO®-DICHT 2 auch in dicker Schichtstärke, bzw. an senkrechten Flächen nicht ab

TECHNISCHE DATEN

Chemische Basis:	modifizierte Acrylharze
Zusatzstoffe:	Synthetikfasern
Farbe:	grau
Zündtemperatur:	über +240°C
Konsistenz:	pastös
Dichte:	ca. 0,94 - 1,00 bei +20°C
Trocknung:	1-2 mm pro Tag
Verarb.-Temp.:	-5°C bis +35°C
Aushärtung:	lufttrocknend
Lagerung:	bei geschlossenen Gebinde mind. 2 Jahre. Kühl und trocken
Überstreichbar:	Nach Abtrocknung mit Acryllacken
Transport:	GGVS, Kl. 3, Ziffer 5c
Beständigkeit:	nach Aushärtung gegen Wasser, Frost, UV-Strahlung, weitgehend gegen Mineralöle
Ökodatens:	Wassergefährdungskl. = 1 (Selbsteinstufung)
Umweltschutz:	Gebinde für Recycling restlos entleeren, nicht ins Abwasser gelangen lassen

ANWENDUNG

Untergrund muß frei von Fett, Schmutz, Moos und nichthaltenden teilen sein. LEYCO®-DICHT 2 ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Mit einem breiten Pinsel oder Spachtel auftragen, in Extremfällen eine 2. Schicht nach 8 Tagen auftragen. Werkzeuge mit Nitroverdünnung reinigen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Gefahrenklasse VbF/A2 "entzündlich"
Behälter dicht verschlossen und kühl lagern. Nicht rauchen, bzw. schweißen. Räume gut lüften. Von Kindern fernhalten.
Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

15.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com