

LEYCO[®] -TALKIT 2

REPAIR STICK FÜR NASSE ANWENDUNGEN



- vielseitig einsetzbar zur schnellen und dauerhaften Reparatur
- wird als Reparatur- und Füllmasse, Kleber, Kitt oder Abdeckmasse eingesetzt
- leicht zu verarbeiten
- haftet auch auf Metall, Aluminium, Holz, Glas, Keramik, Beton und allen gängigen Kunststoffen
- läßt die Oberflächen glänzen
- gut nachzubearbeiten – ohne Vorbehandlung lackierbar
- exakt zu dosieren

LEYCO®-TALKIT 2 ist der vielseitige Repair Stick zur schnellen, einfachen und dauerhaften Reparatur auf feuchten und nassen Teilen und unter Wasser.

LEYCO®-TALKIT 2 haftet auch auf Metall, Holz, Glas, Keramik, Beton und gängigen Kunststoffen.

LEYCO®-TALKIT 2 ist die Reparaturmasse für den gesamten Industrie- und Haushaltsbereich. Sie kann als Füllmasse, Kleber, Kitt oder Abdeckmasse eingesetzt werden.

LEYCO®-TALKIT - 2

Produkt-Nr. 80.567

REPAIR STICK FÜR NASSE ANWENDUNGEN

BESCHREIBUNG

LEYCO®-TALKIT 2 ist ein modifiziertes Epoxydharz mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit (-35°C - + 120°C) und guter Chemikalienbeständigkeit.

VORTEILE

- leicht zu verarbeiten
- gute Nachbearbeitbarkeit
- chemisch u. mechanisch hochbelastbar
- ohne Vorbehandlung lackierbar
- exakt zu dosieren

TECHNISCHE DATEN

Topfzeit:	23°C	Min	20
Aushärtezeit:	23°C	Min	60
Endfestigkeit:	23°C		24 h
Überarbeitbar:	23°C		nach 60 Min.
Temperaturbeständigkeit:	-35°C - + 120°C		
Druckfestigkeit:	N/mm ²	85	
Biegezugfestigkeit:	5		
Shore Härte D:	80		

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muß sauber und fettfrei sein, frei von losen Teilen, sowie allen chemischen Substanzen, die als Trennmittel wirken können.

Verarbeitung:

Bei Raumtemperatur (ca. 23°C) verarbeiten.

Bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt sich die Aushärtung, ab ca. 0 - 3°C ist keine Aushärtung mehr gegeben.

Die benötigte Menge abschneiden und sorgfältig durchkneten, um eine innige Vermischung von Harz und Härter zu erreichen. Die Mischung soll eine einheitliche Färbung aufweisen. Die fertige Mischung wird innerhalb von 15 Minuten auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen.

Das ausgehärtete TALKIT läßt sich nach ca. 60 Min. einfach mechanisch bearbeiten und lackieren.

LEYCO®-TALKIT enthält keine Lösungsmittel und härtet weitgehend schrumpffrei aus.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bei der Verarbeitung sollten Handschuhe sowie eine Hautschutzsalbe benutzt werden. Es ist darauf zu achten, daß die Haut nicht mit dem Härter in Berührung kommt und keine Spritzer in die Augen gelangen. Verschmutzungen der Haut mit Wasser und Seife reinigen, Spritzer in die Augen mit viel Wasser ausspülen und sofort einen Augenarzt aufsuchen.

Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.04

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln,

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com