

# LEYCO<sup>®</sup>-TALKIT 2

## KIT DE RÉPARATION POUR LE MILIEU HUMIDE



- Emploi rapide, et durable
- Est employé comme un produit de réparation, une matière de remplissage, une colle, un mastic ou une masse de recouvrement
- Facile d'utilisation
- Adhère aussi bien sur le métal, l'aluminium, le bois, le verre, la céramique, le béton et les plastiques courants
- N'altère pas les surfaces
- Possibilité de postusinage et d'être laqué sans prétraitement
- Dosage toujours exact

LEYCO®-TALKIT 2 est un équipement idéal pour les réparations rapides des surfaces humides et mouillées ainsi que pour des emplois sous l'eau. Afin de réparer et étanchéifier les déchirures, trous des réservoirs d'essence et d'eau, des radiateurs ou installations de distribution électrique, les canalisations et installations sanitaires, etc...

La matière durcie peut être travaillé de manière mécanique (percer, graisser, fraiser) et sans prétraitement pour le laquage.



LEYCO®-TALKIT - 2

Produit-N°. 80.567

## KIT DE RÉPARATION POUR LE MILIEU HUMIDE

### DESCRIPTION

LEYCO®-TALKIT 2 est un liant, une colle époxy résistant à de très hautes et variables températures (-35°C - + 120°C) et résistant aux attaques chimiques.

### AVANTAGES

- Facile d'utilisation
- Caractéristique postusinable
- Chimiquement et mécaniquement très résistant
- Peut être laqué sans prétraitement
- Dosage toujours exact

### DONNÉES TECHNIQUES

Temps de séchage:	23°C	Min	20
Dureté mature:	23°C	Min	60
Résistance finale:		23°C	24 h
Postusinage :	23°C	après 60 Min.	
Résistance à la température:	-35°C - + 120 °C		
Résistance à la pression:		N/mm <sup>2</sup>	85
Résistance à la traction de flexion:			5
Test à la dureté:			80

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

#### Préparation des surfaces:

Les surfaces doivent être propres et pas grasses, exemptes de poussière et de substance chimique qui peuvent agir comme des moyens de séparation.

#### Utilisation normale:

Se travaille à température ambiante (environ 23°C).

A des températures plus basses le durcissement se ralentit, à environ 0 - 3°C, aucune garantie de durcissement n'est donnée.

Couper la quantité nécessaire avec soin puis assouplir la résine et le durcisseur afin d'obtenir un mélange homogène, d'une seule couleur.

Le mélange obtenu est à appliquer au cours des 15 minutes sur la surface à travailler.

Le postusinage ainsi que le laquage peuvent se réaliser après environ 60 minutes.

LEYCO®-TALKIT est exempt de solvant et durcit en grande partie sans aucun retrait.

### MESURES DE PRECAUTION

Lors de l'application il est conseillé de porter des gants et habits de protection. Il ne faut pas que le durcisseur rentre en contact avec la peau ou avec les yeux. Dans ce cas il faut nettoyer la peau avec du savon et rincer les yeux à l'eau claire et se rendre immédiatement chez un oculiste. Certaines personnes peuvent être sensibles par le contact avec la peau.

#### Remarques

La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connaissances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre responsabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée. 15.07.02