



## البيانات الفنية

نسبة كلوريد الكالسيوم: لا يوجد

نسبة المواد الصلبة : 40%

قيمة pH : 7.5 في درجة حرارة 20 °C

التعبئة: يتوفر BETONAC®-1030 في براميل سعة 220 كغم او حاويات (IBC) سعة 1100 كغم.

مدة الصلاحية: لاتقل عن سنة اذا تم تخزينه في عبوته الاصلية مع مراعاة عدم تعريضه الى اشعة الشمس المباشرة او حرارة شديدة

## التطبيقات

## الجرعة

يستخدم عادة بنسبة 1.8% -0.6% من وزن السمنت ، ويمكن تعديل النسبة لتتوافق مع متطلبات الأداء المطلوبة للخرسانة .

.توصي شركتنا بضرورة اجراء الخلطات التجريبية للحصول على الجرعة المثالية من المضاف.

تتم اضافة BETONAC®-1030 في المرحلة الثالثة من عملية الخلط عندما يكون كل من الحصى والسمنت رطبة .

## التوافق

يفضل عدم استخدام BETONAC®-1030 مع مضافات أخرى تحوي في تركيبها مادة النفتالين والميلامين . ومن المفضل اجراء فحص

اولي للخلطة الخرسانية لتحديد سلوك الخرسانة ومدى الحاجة الى وقت اضافي للخلط .

## تنبيه

تؤكد شركتنا على صحة المعلومات المذكورة اعلاه والتي جاءت نتيجة سنوات طويلة من الخبرة في مجال انتاج مضافات الخرسانة ومواد البناء الحديثة، ولا تتحمل شركتنا مسؤولية اي خطأ يحصل نتيجة استخدام المضافات دون مراعاة المواصفات والتوصيات المذكورة في النشرة الفنية للمنتج حيث لا تملك شركتنا سيطرة مباشرة على كيفية استخدام المنتج او مكان تطبيقه او نوعية السمنت والحصى والرمل المستخدم في الخلطة الخرسانية.

منتجات لايدة ذات جودة وضمانة عالية ومطابقة لشروط واحكام البيع المقررة في 01.09.2009

منتجات متعددة من لايكوكيم لايدة تشمل : مضافات الخرسانة، ايبوكسيات، انظمة موانع الرطوبة، طلاعات ، مواد تنظيف، انظمة تسطوح حديثة اضافة الى موانع تسرب مطاطية، مفاصل تمدد ووسائد ارتكاز للجسور متعددة الاشكال والاستخدامات. كما ان لدينا فريق من المختصين جاهز لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية عند الطلب.