

LEYCO-POX 110

Bescherming van verse beton

Toepassing

LEYCO-POX 110 is een speciaal gronderingsmateriaal dat op grond van zijn uitstekende vochtbestendigheid geschikt is voor het beschermen van verse beton (nabehandeling). Met LEYCO-POX 110 nabehandelde betonvlakken kunnen na een korte wachttijd zonder verdere voorbereiding met de meest LEYCO-POX producten verder behandeld worden.

Beschrijving

LEYCO-POX 110 is een oplosmiddelarm, transparant 2 componenten epoxyharssysteem met geformuleerde Amin-harder.

Voordelen

- uitstekende bescherming tegen vervuiling van verse beton
- vroegtijdige bescherming van het beton tegen mechanische en chemische invloeden
- kan na 3-4 dagen met andere LEYCO-POX producten bedekt worden
- geen voorbereidende behandeling van de ondergrond nodig

Technische gegevens

Mengverhouding	gewichtsdelen	5:1
s.g. bij 23 gr. C	g/cm 3	0,95
aandeel vaste delen	%	70
maximale verwerkingstijd		
10 gr. C	uren	2
23 gr. C		1
30 gr. C		0,5
hardingstijd bij 23 gr.C		
uitgehard	dagen	7
viscositeit DIN 2 mm	Sec	50

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding en verwerking

Ca. 1-3 uur na het vliedren van de beton en wel als deze mat vochtig wordt, moet het oppervlak met een draad of straatbezem licht opgeruwd worden.

Daarna wordt LEYCO-POX 110 vloeiend met een gummi-wisser opgebracht en met een roller nagerold. Verbruik ca 300-500 gr/m².

Na een wachttijd van ca 2-3 uur wordt de 2e laag LEYCO-POX 110 opgebracht en met kwartszand Ø0,2-0,5 mm licht afgestrooid.

Verbruik: LEYCO-POX 110 300-400 gr/m²
kwartsand 0,5-1,0 kg/m²

Na een wachttijd van 3-4 dagen kunnen zonder verdere voorbereiding de meeste LEYCO-POX producten worden aangebracht.

Mengen

Komponent B (harder) wordt in Komponent A (hars) gegoten en met een langzaam lopend roerwerk intensief gemengd.

Opslag : koel en droog

Reiniging: gereedschap direkt na gebruik met LEYCO-reiniger schoonmaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij de verwerking dienen handschoenen en een huidbeschermende zalf gebruikt te worden. Er dient op gelet te worden dat de huid niet met de harder in aanraking komt en er geen spetters in de ogen komen.

Handen eventueel met water en zeep wassen, ogen met veel water uitspoelen en direkt een oogarts inschakelen.

Opmerkingen

Met het verschijnen van dit blad zijn alle voorgaande uitgaven ongeldig.
Onze aanbevelingen, die naar beste weten en gebaseerd op langjarige ervaringen zijn opgesteld, zijn niet bindend en vormen geen rechtsbasis.