

LEYCO-POX 144

Epoxy spachtelmasa, fijn, grof

Toepassing

LEYCO-POX 144 wordt toegepast voor het uitspachtelen van gaten, betonbreuken en oneffenheden. LEYCO-POX 144 is een uitstekende ondergrond voor later aan te brengen verflagen of bedekkingen. Voornaamste toepassingsgebied is het herstellen van verticale betonvlakken.

LEYCO-POX 144 wordt op 2 wijzen geleverd:

Fijn voor spachtelmasa's en egalisaties tot 2 mm

Grof bij dikten van 2-10 mm

Beschrijving

LEYCO-POX 144 is een stabiel, met speciale vulstoffen afgevulde spachtelmasa op epoxybasis.

Voordelen

- makkelijke verwerking
- hoge chemische en mechanische sterkte
- beschermt tegen corrosie
- universeel toepasbaar
- tot 1 cm in 1 laag aan te brengen

Technische gegevens

		fijn	grof
Mengverhouding	gewichtsdelen	100:14	100:6,5
maximale verwerkingstijd			
23 gr	uren	1,0	1,0
30 gr		0,5	0,5
uitgehard	dagen	7	7
begaanbaar	uren	24	24
overschilderbaar		12-24	12-24

Verwerkingsvoorschrift

Ondergrondvoorbereiding

De cementgebonden ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn, vrij van stof en losse delen alsook chemische substanties die de hechting kunnen tegenwerken.

Mengen

Komponent B (harder) wordt in component A (hars) gegoten en met een langzaam lopend roerapparaat intensief vermengd.

Er dient op gelette worden dat alleen die hoeveelheid wordt gemengd welke binnen de toegestane tijdsduur kan worden verwerkt.

Verwerking

LEYCO-POX 144 wordt met een spachtel oid verwerkt.

Voor het aanbrengen dient het te behandelen oppervlak gegrondeerd te worden met LEYCO-POX 101.

De wachttijd dient bij 23 gr. C minimaal 4, maximaal 24 uur te bedragen.

Opslag : koel en droog

Opmerkingen

Met het verschijnen van dit blad zijn alle voorgaande uitgaven ongeldig.

Onze aanbevelingen, die naar beste weten en gebaseerd op langjarige ervaringen zijn opgesteld, zijn niet bindend en vormen geen rechtsbasis.