

LEYCO[®]-SEAL 22

GLANZVERSIEGELUNG



- **hochstrapazierbare Bodenversiegelung**
- **verhindert Absatzstriche**
- **besitzt eine hohe Härte und Elastizität**
- **Oberflächen glänzen wieder**
- **reduziert die Neuverschmutzung**
- **einfach in der Anwendung**
- **manuell und maschinell anwendbar**
- **biologisch abbaubar**

LEYCO®-SEAL 22 wird als hochstrapazierfähige Bodenversiegelung für alle herkömmlichen Bodenbeläge und Untergründe eingesetzt. Sie reduziert bzw. verhindert schwarze Absatzstriche sowie Gummiabrieb von Gabelstaplern und Autoreifen auf beschichteten oder nichtbeschichteten Betonböden in Gewerbe- und Industriebetrieben. Die Oberflächen sind glänzend und eine Neuverschmutzung wird stark reduziert.



LEYCO®-SEAL 22

Produkt-Nr. 20.192

GLANZVERSIEGELUNG

BESCHREIBUNG

LEYCO®-SEAL 22 ist eine metallvernetzte, elastische und strapazierfähige Kunststoffdispersion mit großer Härte und Wasserfestigkeit.

VORTEILE

- hohe Härte und Elastizität
- einfache Anwendung
- verhindert Absatzstriche
- manuell und maschinell anwendbar
- biologisch abbaubar

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,02 g/cm³
Aussehen: milchig, weiß
Verdünnung: keine
pH-Wert: 8,5

ANWENDUNG

LEYCO®-SEAL 22 wird je nach Porosität und Beanspruchung des Untergrundes sowie des gewünschten Glanzes ein- bis dreimal auf die trockene, mit LEYCO®-CLEAN 10 gereinigte Fläche mit einem Fransenwischer (Mopp) oder nicht-faserndem Tuch bzw. mit einem anderen geeigneten Gerät aufgetragen.

Bei der erstmaligen Versiegelung ist ein 3-faches Auftragen zu empfehlen. Der Verbrauch für 3 Anwendungen liegt bei 40 ml pro m².

Zwischen 2 Arbeitsgängen sollte eine Aushärtezeit von mind. 3 Stunden eingehalten werden. Danach den Boden mit einer Poliermaschine auspolieren.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl, geschützt vor Feuer in sorgfältig geschlossenen Behältern lagern.
Mindestlagerfähigkeit 30 Monate.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Spritzer sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei Gebrauch von Hand, Gummihandschuhe verwenden.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

04.09.2009

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Köln

Tel.: 02236 - 9 66 00 0, Fax: 02236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com