




*Mit **LEYCO-STRIP 2** werden
ausgehärtete Anstriche
entfernt*

LEYCO-STRIP 2 wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern in der Industrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



LEYCO[®]-STRIP 2

HOCHWIRKSAMES KALTENTLACKUNGSMITTEL IM TAUCHVERFAHREN

LEYCO-STRIP 2 ist ein auf Lösemittelbasis aufgebautes Kaltentlackungsmittel, das zur Entfernung ausgehärteter Anstrichstoffe auf Eisenmetallteilen verwendet wird.

LEYCO-STRIP 2 besitzt für ein phenol- und dichlormethanfreies Kaltentlackungsmittel eine optimale Entlackungswirkung gegenüber eingebrannten und luftgetrockneten Lacken, Kunststoffbeschichtungen, eingebrannten Wasserlacken und ausgehärteten Zweikomponentenlacken.

LEYCO-STRIP 2 ist frei von Phenol-, Dichlormethan-, Kresol- und Chromverbindungen.

- besitzt eine starke Tiefenwirkung
- wirtschaftlich und schnell in der Anwendung
- frei von Phenol-, Dichlormethan-, Kresol- und Chromverbindungen
- wirkt nicht korrodierend



LEYCO®-STRIP 2

- besitzt eine starke Tiefenwirkung
- wirtschaftlich und schnell in der Anwendung
- frei von Phenol-, Dichlormethan-, Kresol- und Chromverbindungen
- wirkt nicht korrodierend

LEYCO®-STRIP 2

Produkt-Nr. 20.205

KALTENTLACKUNGSMITTEL

ANWENDUNG

Vorbereitung des Tauchbades:

Für das LEYCO®-STRIP 2-Bad eignen sich am besten Behälter aus säurebeständigem Material. Es können aber auch einfache Eisen- oder Stahlbehälter verwendet werden. Hierbei ist aber damit zu rechnen, daß in der Höhe des Flüssigkeitspiegels nach längerer Benutzung Korrosion auftritt. Beim Aufstellen der Entlackungsbehälter im Freien während der kalten Jahreszeit muß mit längeren Abbeizzeiten gerechnet werden. Die günstigste Badtemperatur liegt bei ca. + 20°C°.

Anwendungshinweise:

LEYCO®-STRIP 2 wird im Tauchverfahren angewendet. Kleinteile werden zweckmäßig in einen Drahtkorb gelegt und dann in LEYCO®-STRIP 2 eingetaucht. Die Abbeizdauer richtet sich nach der Art des Lackes, nach der Schichtstärke sowie der Einbrenntemperatur. Durch einen Versuch sollte die Wirksamkeit überprüft und die genaue Abbeizzeit ermittelt werden. Damit erübrigen sich laufende Kontrollen bei der Massentlackung. Die eingebrannten Anstrichstoffe lösen sich span- oder blattförmig vom Metall ab. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen empfehlen wir in den Behälter ein Bodensieb oder einen Schlammfang einzubauen, damit die Lackrückstände von Zeit zu Zeit entfernt werden können. Diese einfache Methode gewährleistet die hohe Wirtschaftlichkeit von LEYCO®-STRIP 2. Nach der Entlackung sind die Teile gut mit Wasser abzuspitzen, um LEYCO®-STRIP 2-Rückstände und noch lose anhaftende Lackteile zu entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: 1,04 g/cm³
Aussehen: flüssig, gelblich
Verdünnung: keine

VORSICHTSMAßNAHMEN

LEYCO®-STRIP 2 ist beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut und den Augen reizend. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Nicht in die Kanalisation oder Grundwasser gelangen lassen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 27.01.2012

**Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte
Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000**

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem LEYDE

www.leyde.com